



ООО «МаСт»
моб. +7(916)6719014, +7(903)9608195 тел. +7(495)7839157, +7(499)500-28-12,

E-mail:ooo.must@gmail.com ИНН 5027050696

адрес – 140050 Московская обл., п.Красково, ул. Маркса, 117,

Герметик расширяющийся МаСт ГРб, МаСт-ГР

Для ремонта стыков, швов, трещин, локальных дефектов

ООО «МаСт» ТУ 5745-002-39849510-1996

Технические характеристики

Технические характеристики материала	Значения
Внешний вид	Сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей
Влажность, % по массе, не более	0,6
Расход воды для затворения л/кг	0,20 – 0,23
Сроки схватывания; мин. начало ГРб ГР Конец ГРб ГР	 5-7 10-15 15-17 20-25
Расширение, %	1,0 -1,5
Прочность материала на сжатие не менее, Мпа Через 1 сутки Через 28 суток	 12,0 45,0
Адгезия к поверхности, Мпа	2,5
Расход сухой смеси при штрабе 2x2,5 мм, Кг/п.м	1,8 – 2,0
Прочность при изгибе, Мпа	4,0 – 5,0
Марка по водонепроницаемости материала	W16
Марка по морозостойкости материала, циклов	F 400
Применимость для резервуаров с питьевой водой	допускается
Применение: температура поверхности, *С, не ниже	0
Климатические зоны применения	все
Насыпная плотность в неуплотненном состоянии, кг/м,куб	1000+-50
Гарантийный срок хранения	1,5 года
Условия хранения материала	В сухих помещениях